



阿尔博波特兰白水泥全球生产与销售点

- 白水泥工厂
- 销售点

阿尔博® 波特兰全球

阿尔博波特兰于1889年在丹麦创立，至今已有130年的历史，是全球领先的白水泥生产商。集团拥有330万吨的白水泥年产能，其白水泥工厂分布于丹麦、埃及、马来西亚、中国和美国，为全球70多个国家提供高白度、高强度与高稳定性的阿尔博®白水泥产品。阿尔博波特兰旨在为客户提供高性能的产品与专业的技术支持，致力于开发白水泥的创新应用并与客户开展广泛的合作。

阿尔博波特兰隶属意大利萨门特控股集团，其业务遍布全球17个国家，雇员3000余人。除生产白水泥外，还生产和销售普通波特兰水泥、骨料、干拌混凝土与污染物控制排放业务。

阿尔博® 波特兰中国

阿尔博波特兰(安庆)有限公司(APAQ)成立于2004年11月，隶属于意大利萨门特集团。工厂地处安徽省安庆市，水路、陆路和铁路交通便利。公司拥有丰富的原料资源和精良的技术装备。

APAQ讲道德有诚信，注重质量管理，严格监控生产过程，并通过质量、环境、和职业健康安全管理体系认证。APAQ致力于为客户提供质高价优产品的同时，也着力于为客户提供个性化的服务，全方位满足顾客的需求。我们在上海、北京、广州、成都设有销售办事处，在广州与重庆设有仓库。

公司目前主要生产和销售P.W.52.5级白水泥(阿尔博牌)、P.W.42.5级白水泥(阿尔博牌)和P.W.32.5级白水泥(仙鹿牌)。阿尔博安庆工厂白水泥年产能70万吨，是目前亚洲最大的白水泥生产商。



阿尔博®牌
52.5级白色硅酸盐水泥
42.5级白色硅酸盐水泥



仙鹿®牌
32.5级白色硅酸盐水泥

主要用途

阿尔博®牌和仙鹿®牌白水泥适用于现浇混凝土、预制混凝土、清水混凝土和GRC产品等特殊场合。

阿尔博®牌和仙鹿®牌白水泥普遍用于彩色路面砖、透水砖、文化石、雕塑工艺品、水磨石、耐磨地坪、腻子 and 粘结剂等。

阿尔博®牌和仙鹿®牌白水泥具有的高光线反射性能，使路缘石、路标和道路隔离带具有更高的交通安全性能。

储存方法

如在室内恰当且在干燥条件下保存产品，阿尔博®白水泥储存期限最多为3个月。应当注意防止水泥袋受潮。不得将水泥直接存放在地基、地面上或直接与外墙接触。

我们建议将水泥袋堆放在离常规地面上方约10-20cm高的托板上。托板下方间隙应通风，以保持水泥袋干燥。

产品特点

高强度，高白度，高稳定性，细度优，无放射性的绿色环保型产品。

白水泥 创造无限可能

UNLIMITED POSSIBILITIES OF WHITE CEMENT




阿尔博®牌52.5级白水泥（P.W-1 52.5）

我们致力于提供质量优于国家标准产品的同时，更加注重于提供性能稳定可靠的产品。

细度（比表面积）	410m²/kg
容 积 密 度	1300kg/m³
密 度	3.05g/cm³
需 水 量	27.80%

指标名称	产 品 性 能		GB/T2015—2017要求	
强 度	3天	28天	3天	28天
抗折强度(Mpa)	7.0	9.2	4.0	7.0
抗压强度(Mpa)	42.0	64.0	22.0	52.5
细度(45um, %)	1 %		不超过30%	
凝结时间(初凝)	165分钟		不得早于45分钟	
凝结时间(终凝)	220分钟		不得迟于10小时	
白 度	89.5—90.5		不低于89	
包 装 规 格	50KG纸塑复合袋/1500KG吨袋			



GRC
——北京建筑大学大兴校区图书馆



白色现浇混凝土
——江苏淮安实联化工水上办公楼

阿尔博®牌42.5级白水泥（P.W-1 42.5）

我们致力于提供质量优于国家标准产品的同时，更加注重于提供性能稳定可靠的产品。

细度（比表面积）	440m²/kg
容 积 密 度	1320kg/m³
密 度	3.00g/cm³
需 水 量	27.60%

指标名称	产品性能		GB/T2015—2017要求	
强 度	3天	28天	3天	28天
抗折强度(Mpa)	5.5	8.2	3.5	6.5
抗压强度(Mpa)	30.0	49.0	17.0	42.5
细度(45um, %)	1.5 %		不超过30%	
凝结时间(初凝)	175分钟		不得早于45分钟	
凝结时间(终凝)	235分钟		不得迟于10小时	
白 度	89.5—90.5		不低于89	
包 装 规 格	50KG纸塑复合袋/1000KG吨袋			



水磨石

仙鹿®牌32.5级白水泥（P.W-1 32.5）

我们致力于提供质量优于国家标准产品的同时，更加注重于提供性能稳定可靠的产品。

细度（比表面积）	460m ² /kg
容 积 密 度	1350kg/m ³
密 度	2.98g/cm ³
需 水 量	27.50%

指标名称	产 品 性 能		GB/T2015—2017要求	
强 度	3天	28天	3天	28天
抗折强度(Mpa)	5.0	7.2	3.0	6.0
抗压强度(Mpa)	26.0	40.0	12.0	32.5
细度(45um, %)	1.5 %		不超过30%	
凝结时间(初凝)	185分钟		不得早于45分钟	
凝结时间(终凝)	245分钟		不得迟于10小时	
白 度	89.5—90.5		不低于89	
包 装 规 格	25/40/50KG纸塑复合袋/1200KG吨袋			



不断的研发

对白水泥的性能和使用，阿尔波特兰特别注重用户的需求，不断的进行研究和改良白水泥的质量和性能。



高效的物流保障

对客户而言，时间是个关键的因素。而对我们而言，高效的物流保障也是至关重要的因素。公司的运输部门负责妥善安排白水泥产品运至全国各地的客户，采用船只、集装箱及货车运输等多种方式。公司的策略是持续优化配送流程，关注每个细小环节。



ISO管理体系与质量方针

工厂于2019年同时通过了ISO9001质量、ISO14000环境与ISO45000职业健康安全三个管理体系的认证。用领先技术，创优质产品，通过持续改进，以稳定的品质满足顾客需求。





工厂: 安徽省安庆市杨桥镇官兵村
Guanbing, Yangqiao Town of
Anqing, Anhui, PRC. 246007
Tel: 86-556-5367733
F: 86-556-5367317
Sales Hotline (销售热线): 86-556-5368180
E-mail: sales@aalborgportland.com.cn

上海办事处
徐汇区漕宝路400号
明申广场1303室
1303 Mingshen Business Plaza,
400 Caobao Rd,Xuhui, Shanghai,
PRC. 200233
Tel: 86-21-51531283

北京办事处
大兴区亦庄东区经海四路
25号院6号楼217室
217 Building 6 Yard 25,
4th Jinghai Rd Eastern Yizhuang,
Daxing, Beijing, PRC.100176
Tel: 86-10-87216162

广州办事处
广州市天河区黄村大道福元南路4号
达维商务中心429室
仓库: 广州市黄埔区石化路
场岗街9号
429 Dawei Business Center,
4 South Fuyuan Road,
Huangcun Avenue, Tianhe,
Guangzhou, PRC. 510660
Tel: 86-20-22220206
86-20-22220106



阿尔博波特兰(安庆)有限公司
AALBORG PORTLAND
(ANQING) CO., LTD.

www.aalborgportland.com.cn

2021年8月版



阿尔博波特兰
CEMENTIR HOLDING

阿尔博波特兰(安庆)有限公司
AALBORG PORTLAND
(ANQING) CO., LTD.